

Vorschlag für Ausschreibungstexte zur Herstellung von rauen bzw. verzahnten Betonierabschnittsfugen (Arbeitsfugen)

Nicht-geschalte Arbeitsfuge, z.B. Sohlplatte/Wandanschlußfläche -			Texturtiefe „rau“	
LV-Position	Beschreibung	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
...	Arbeitsfugen Horizontale, nicht-geschalte Betonieranschlussflächen sind in der Textur „rau“ nach DAfStb, Heft 600, im Waschbetonverfahren auszuführen. Hierfür ist ein geeigneter Betonoberflächenentaktivierer auf der Frischbetonoberfläche durch Aufsprühen nach Herstellerempfehlung zu verwenden und dort nach der Aushärtung des Betons durch einen handelsüblichen Hochdruckreiniger auszuwaschen. z.B. Hersteller HEBAU GmbH, CSE Entaktivierer, Auswaschtiefentyp 70, oder gleichwertig. Die Aufrautiefe ist im Sandfleckverfahren zu kontrollieren. Hersteller/Typ - vom Bieter einzutragen -	 lfm		

Nicht-geschalte Arbeitsfuge, z.B. Sohlplatte/Wandanschlußfläche -			Texturtiefe „verzahnt“	
LV-Position	Beschreibung	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
...	Arbeitsfugen Horizontale, nicht-geschalte Betonieranschlussflächen sind in der Textur „verzahnt“ nach DAfStb, Heft 600, im Waschbetonverfahren auszuführen. Hierfür ist ein geeigneter Betonoberflächenentaktivierer auf der Frischbetonoberfläche durch Aufsprühen nach Herstellerempfehlung zu verwenden und dort nach der Aushärtung des Betons durch einen handelsüblichen Hochdruckreiniger auszuwaschen. z.B. Hersteller HEBAU GmbH, CSE Entaktivierer, Auswaschtiefentyp 300, oder gleichwertig. Die Aufrautiefe ist im Sandfleckverfahren zu kontrollieren. Hersteller/Typ - vom Bieter einzutragen -	 lfm		

Geschalte Arbeitsfuge, z.B. bei zu verbindenden Bodenplattenbetonierfeldern -			Texturtiefe „rau“	
LV-Position	Beschreibung	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
...	Arbeitsfugen Geschalte Betonieranschlussflächen sind in der Textur „rau“ nach DAfStb, Heft 600, im Waschbetonverfahren auszuführen. Hierfür ist ein geeigneter Betonoberflächenentaktivierer auf der Abschalungsfläche nach Herstellerempfehlung zu applizieren. Nach Entfernung der Abschalung ist die Betonoberfläche durch einen handelsüblichen Hochdruckreiniger auszuwaschen. z.B. Hersteller HEBAU GmbH, CSE Entaktivierer, Auswaschtiefentyp 70, oder gleichwertig. Hersteller/Typ - vom Bieter einzutragen -	 lfm		

Geschalte Arbeitsfuge, z.B. bei zu verbindenden Bodenplattenbetonierfeldern -			Texturtiefe „verzahnt“	
LV-Position	Beschreibung	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
...	Arbeitsfugen Geschalte Betonieranschlussflächen sind in der Textur „verzahnt“ nach DAfStb, Heft 600, im Waschbetonverfahren auszuführen. Hierfür ist ein geeigneter Betonoberflächenentaktivierer auf der Abschalungsfläche nach Herstellerempfehlung zu applizieren. Nach Entfernung der Abschalung ist die Betonoberfläche durch einen handelsüblichen Hochdruckreiniger auszuwaschen. z.B. Hersteller HEBAU GmbH, CSE Entaktivierer, Auswaschtiefentyp 300, oder gleichwertig. Hersteller/Typ - vom Bieter einzutragen -	 lfm		

Weitere Informationen erhalten Sie im Merkblatt zur Herstellung von Arbeitsfugen mit „rauer“, oder „verzahnter“ Oberfläche (nach DIN EN 1992-1-1) mittels CSE® Betonoberflächen-Entaktivierer. 2. Auflage vom 6.1.2025.